

# 擁壁用透水マット接着剤

## デービーボンド

## SC-4029

擁壁用透水マット協会 承認済



### 1. 特徴

- ・初期強度が優れている。
- ・耐熱性に優れている。
- ・トルエン、キシレンを使用していません。
- ・コーキングガン使用で、簡単にムダなく使いきれます。

### 2. 使用方法

- ・コンクリートの養生は充分行って下さい。
- ・コンクリート面がぬれている場合は、表面をよく乾燥させて下さい。
- ・コンクリート面の汚れは充分取除いて下さい。
- ・透水マットにチューブから直接塗布して下さい。
- ・コンクリート面への貼り合わせは塗布後すぐに圧着して下さい。

販売元

**TYO-LAY**

株式会社 エイチケーエス

住 所：東京都千代田区内神田3-4-10  
〒101-0047 氏家ビル8階  
TEL：03-6206-9990（代表）  
FAX：03-6206-9991

販売代理店

# 透水マット用接着剤



## ・一般性状

- |           |                            |
|-----------|----------------------------|
| ① 外観      | 黄褐色粘稠液                     |
| ② 主成分     | クロロプレン系合成ゴム                |
| ③ 粘度(20℃) | 18,000 mPa・s               |
| ④ 比重      | 0.92                       |
| ⑤ 不揮発分    | 37%                        |
| ⑥ 主溶剤     | シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、<br>酢酸エチル |
| ⑦ 引火点     | -15℃                       |
| ⑧ 発火点     | 225℃                       |
| ⑨ 保証期限    | 製造より6ヶ月                    |

- ◆引火性の高い液体及び蒸気
- ◆飲み込むと有害性のおそれ
- ◆吸引すると有害
- ◆皮膚・目への刺激
- ◆生殖能または胎児への悪影響の疑い
- ◆臓器(中枢神経系)の障害
- ◆長期的ないし反復暴露による臓器(中枢神経・腎臓・肝臓)の障害
- ◆飲み込み、気道に侵入すると生命の危険のおそれ

## 危険



### ・消防法 危険物

第四類第一石油類 危険等級Ⅱ

### ・労働安全衛生法による表示

酢酸エチル：20～30%  
シクロヘキサン：20～30%  
ノルマルヘキサン：4%

指針番号：128

国連番号：1133

製造者：ダイアボンド工業株式会社

住所：東京都台東区東上野3-15-5(曾我ビル)

連絡先：本社 TEL 03-3834-6581

FAX 03-3834-6585



ダイアボンド工業株式会社